

22 MM MASSIVE PARKETGULVE

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers 22 mm massive parketgulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning.

Hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave via en limet dobbelt svalehalesamling.

Hvert gulvbræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER

Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 21,8 mm ($\pm 0,2$ mm)

Bredde: 129,0 mm ($\pm 0,2$ mm)

Længde til gulve i bolig og erhverv:

3700/1830/900 mm ($\pm 1,0$ mm)

Længde til sportsgulve:

3700 mm ($\pm 1,0$ mm)

Stav længder: 623,5 og 467,0 mm.

Tørremetode, stav:

Ahorn og Bøg i alle varianter er pressetørret.

Eg og Ask i alle varianter er kammertørret.

Fugtindhold:

Bøg, Eg, Ahorn og Ask (alle varianter undtagen Moseeg) leveres med et gennemsnits fugtindhold på 8 % (± 2 %).

Moseeg leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % (± 2 %).

Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).


Bræddeender er retvinklede indenfor $\pm 0,3$ mm.

PRODUKTSORTIMENT BOLIG OG ERHVERV

Produkt	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Bøg Bøg Sylvaket Bøg Sylvared Ask Eg	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Faset (Eg + Ask) Farver** Børstning**
Ask Nordic Bøg Nordic Eg Nordic	Classic Harmony Variation	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket* Børstning**
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Børstning**
Ahorn	Classic Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket*
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*

*Se Fig. 1

**Se muligheder i gældende produktprogram.



SKIBSPARKET

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve.

Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 1

PRODUKTSORTIMENT SPORT

Produkt	Sorteringer	Overflader
Bøg SylvaSport Bøg Sylvaket Ask	Champion Premium Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Ahorn	Champion Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Squash: Bøg Ahorn Ask	Champion	Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Dance Bøg	Champion	Silkemat lakeret

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ask (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ahorn: ca. 3,4 Brinell hårdhed

Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

Brandmodstand: $C_{fl} - S_1$ (DIN EN 13501-1)

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand: Ca. 0,13 m² K/W

Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5

50 % RF = 2,0

65 % RF = 1,0

Fabriksolieret:

25 % RF = 1,0

Oliert bøg er velegnet til computerrum. (DIN 54345/1-prEN 1815)

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Ahorn	52	-
Ask	-	49
Ask Nordic	52	-
Bøg	44	43
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

OVERFLADEBEHANDLING

Fabrikslakeret

Bøg, Bøg Sylvaket, Bøg Sylvared, Bøg SylvaSport, Ask, Ahorn og Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Ask Nordic, Eg Nordic og Bøg Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH₃ -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: 1lt hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

Ubehandlet:

Sidste afslibning med sandpapir korn 150.

Squash

Ubehandlet: Sidste afslibning med sandpapir korn 40.

Lakeret: Sidste afslibning med sandpapir korn 40 +1 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

Sylva Dance

Sidste afslibning med sandpapir korn 40 + 2 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

INDPAKNING OG VÆGT

Indpakket i polyethylen.

Antal per pakke / Længde / m²

8 brædder / 3700 mm / 3,82

4 brædder / 3700 mm / 1,91

8 brædder / 1830 mm / 1,89

I pakker med 8 brædder på 1830 mm må det ene bræt være erstattet af to kortere brædder på hver 900 mm.

Vægt kg/m²

Bøg (alle varianter): 16,35

Eg (alle varianter): 15,50

Ask (alle varianter): 14,50

Ahorn: 14,50